

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

PEGANOX

OPIS

PEGANOX jest produktem wodorozcieńczalnym na bazie modyfikowanego kopolimeru akrylowego. Produkt zawiera pigmenty antykorozyjne oraz jest wolny od chromianów i ołowiu.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

Wodoodporna- elastyczna (200 %) – odporna na uderzenia – nie zawiera ołowiu.
Doskonała ochrona przed rdzą, czynnikami pogodowymi oraz wieloma chemikaliami.

ZALECANE UŻYCIE

PEGANOX może być stosowany na wiele różnych podłoży, jak: skorodowana, nowa lub wypiaskowana stal, powierzchnie galwanizowane (ocynkowane), aluminium, miedź, ołów, PEGANOX przewidziany jest do nakładania pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. PEGANOX może być nakładany bezpośrednio na dokładnie oczyszczone, nieuszkodzone powierzchnie metalowe.
PEGANOX zapewnia ochronę antykorozyjną w ciężkich warunkach przemysłowych.

DANE TECHNICZNE

Połysk:	Pół-połysk(60°: ok. 20%)
Kolor:	Zgodnie z kartą kolorów
Gęstość:	1,2g/cm ³
Zawartość składników stałych:	objętościowo: ± 48% wagowo: ± 58%
Rekomendowana grubość warstwy:	na mokro: ± 165 µm (około: 200 g/m ²) na sucho: ± 80 µm (około: 200 g/m ²) zaleca się nałożenie 2 warstw
Temperatura zapłonu:	Produkt niepalny
Zawartość VOC:	15 g/l max.
Zawartość w produkcie gotowym do użycia:	15 g/l max.
Kategoria:	A/i
Limity EU:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Czasy schnięcia	20°C/wilgotność 50%r.h.
W dotyku:	± 1h
Do użytku:	± 2 h
Do przemalowania:	Min. 6h
Pełna twardość:	± 2 dni

Zużycie

Teoretyczne: 2 warstwy min. 200g/m² (5m²/kg)

Praktyczne: Praktyczne zużycie zależy od wielu czynników takich jak porowatość podłoża oraz straty podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy zastosować jedną ze standardowych metody przygotowania zardzewiałych powierzchni:
min. Sa2 - w przypadku piaskowania,
min. St2 - w przypadku szczotkowania
lub zastosować mycie wysokociśnieniowe min. 600 bar.
Powierzchnia przed aplikacją musi być odtłuszczona, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

PEGANOX

PRZED UŻYCIEM

Aby zapewnić jednorodność materiału Noxyde należy zamieszać przed każdym użyciem.

APLIKACJA

Pędzel:	Nie rozcieńczać
Wałek:	Nie rozcieńczać
Natrysk	Dysza: 11 - 13 / Ciśnienie: 220 bar.
bezpowietrzny:	Rozcieńczony max. 3% z wodą
Rozpuszczalnik:	Woda
Uwagi:	Podczas pracy w pomieszczeniach zapewnić dobra wentylację. Podczas przerw w pracy dysza oraz pistolet umieścić w wodzie.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PODCZAS APLIKACJI

Temperatura pomiędzy 8 a 55°C / Wilgotność powietrza max. 80% R.H. Temperatura podłoża minimum 5°C powyżej punktu rosy.

UWAGI

Na bardzo gładkich powierzchniach należy użyć podkład poprawiający przyczepność Galvaprim lub Pegalink.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się z kartą informacji technicznej oraz informacjami na puszcze.

OKRES PRZYDATNOŚCI / WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Okres przydatności wynosi 2 lata od daty produkcji w zamkniętym pojemniku jeżeli produkt był przechowywany w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie bezpośrednio na słońcu, w temperaturach pomiędzy 5° a 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu